


TRIM[®] SC538

고성능 반합성 유체



TRIM SC538은 고성능 반합성 냉각수입니다. 탁월한 알루미늄 가공성, 경계 윤활을 제공하며 매우 높은 품질의 표면 마감을 제공합니다. 철금속 및 비철금속 소재, 스테인리스 강, 항공우주용 합금 소재에도 활용할 수 있습니다. SC538은 고속 절삭 및 연삭 공정에 사용할 경우 윤활성 및 마찰 감소 성능이 뛰어납니다.

반합성 기술



고성능 절삭유:

TRIM[®] 반합성 기술은 에멀션의 오일 함량이 높지 않아도 탁월한 냉각 및 윤활을 제공합니다. 높은 SFPM에서 작동하도록 설계된 반합성 기술은 특정 제품에 따라 페이스 밀링, 절삭, 로터리 그라인딩, 탭핑 및 드릴링을 포함한 많은 작업에서 우수한 성능을 발휘합니다.

반합성 기술은 합금강, 공구강, 주철 및 구리 합금뿐만 아니라 플라스틱 및 복합재와도 호환됩니다.

물어나감(carry off) 적을수록 절삭유 소모량이 적어지기 때문에 비용이 절감됩니다.

SC538 특징점:

- 탁월한 알루미늄 가공성 제공
- 매우 높은 품질의 표면 마감
- 탭크 수명이 뛰어나며 소모되는 양이 매우 적어 극히 낮은 총 운영 비용 지원
- 간편한 세척 및 유지보수 횡수 단축을 위해 부드럽고 유동적인 필름을 씌우는 동시에 기계를 깨끗하게 유지
- 냄새와 미스트가 적게 생성되어 작업자 친화적인 제품 생산 지원
- 기존 기술과 장비로 간편한 재활용 및 폐기

SC538 적용 범위:

가공방법 — 드릴링, 밀링, 선삭, 연삭


금속소재 — 비철금속, 스테인리스강, 알루미늄 합금, 철계 금속

산업 — 다이캐스트, 일반 제작, 자동차, 주문 생산, 컴프레서

SC538에는 다음 물질이 함유되지 않음 — 붕소, 염소, 황

TRIM[®] SC538

고성능 반합성 유체



적용 가이드라인

- 고속 가공 및 발열이 많은 공정의 경우, 낮은 농도 사용
- 7% 이상에서 작동 시 최상의 탱크 수명 및 부식 방지 제공
- 성능최적화를 비롯한 제품의 적용과 관련한 추가 정보는 해당지역 공식대리점 또는 영업담당자에게 문의하시기 바랍니다. (공식대리점은 <https://www.masterfluids.com/kr/ko/distributors/index.php>에서 확인하실 수 있습니다.)


물리화학적 특성

색상 (원액)	황색
냄새 (원액)	순함
형태 (원액)	액체
인화점 (원액) (ASTM D92-90)	> 100°C
pH (희석액, 범위)	9.4 - 10.4
절삭유 굴절계수	1.4
적정 계수(CGF-1 적정 키트)	0.80

가공별 추천농도


경절삭가공 (Light duty)	4.0% - 6.5%
일반절삭가공 (Moderate duty)	6.5% - 8.5%
중절삭가공 (Heavy duty)	8.5% - 10.0%
사용가능 농도범위	4.0% - 10.0%

% 브릭스 농도



% 농도 = 굴절계 판독값 x 굴절인수
냉각수 굴절측정계 인수 % 브릭스 = 1.4

적정별 농도



% 농도 = 액적 횟수 x 적정 계수
적정 계수 = 0.80

안전 보건 정보

SDS 요청



TRIM® SC538

고성능 반합성 유체



혼합방법

- 권장 사용 농도: 4.0% - 10.0%.
- 최상의 희석액을 만들기 위해서는 반드시 용수에 추천량의 원액을 투입하시고 (절대로 반대로 투입하면 안됨) 균일하게 혼합될 때까지 저어줍니다.
- 절삭유의 성능을 유지하고 추가 절삭유 구매를 줄이기 위해서 보충유를 투입할 때는 반드시 희석액을 투입하시기 바랍니다. 보충 투입하는 절삭유는 수분증발률과 가공 시 묻어나가는 절삭유의 비율을 고려해야 합니다. 당사의 절삭유 메이크업 계산기를 사용하여 장비에 최적화된 비율을 확인하십시오. apps.masterfluids.com/makeup/.
- 제품 수명 향상, 부식 방지, 묻어 나가는 절삭유 양과 원액사용을 줄이기 위해서 미네랄을 함유하지 않은 용수를 사용하십시오.

포장 단위

20리터 토트

204리터 드럼

이 데이터 시트의 일부는 Deepl로 번역되었을 수 있습니다. 수정해야 할 부분이 보이면 알려주세요:
webmaster4mfs@gmail.com

TRIM® SC538 | ©2021-2026 Master Fluid Solutions™ | 2026-06-15

추가 정보

- 공작기계 및 절삭유 공급장비를 신속하고 빈틈없이 사전 세척하려면 Master STAGES™ Whamex XT™를 사용하십시오.
- 명시적으로 권장하지 않는 금속소재나 가공방법에 적용하려면 먼저 Master Fluid Solutions에 문의하십시오.
- Master Fluid Solutions에서 권장하는 경우를 제외하고는 이 제품을 다른 금속가공유 또는 첨가제와 함께 사용하지 마십시오. 함께 사용할 경우 제품 성능 저하, 건강상 부작용을 초래하거나, 공작 기계 및 부품이 손상될 수 있습니다. 오염이 발생하면 Master Fluid Solutions에 문의하여 권장 조치를 안내받으십시오.
- TRIM®은 Master Chemical Corporation d/b/a Master Fluid Solutions의 등록 상표입니다.
- Master STAGES™ 및 Whamex XT™는 Master Chemical Corporation d/b/a Master Fluid Solutions의 상표입니다.
- 본 정보는 신뢰를 바탕으로 제공되었고 발행일 기준으로 최신정보이며, 현재의 제조방법에 따른 정보입니다. 사용 조건은 당사가 통제 할 수 없으므로 명시적이거나 묵시적인 어떠한 보장, 진술 또는 보증도 하지 않습니다. 자세한 내용은 Master Fluid Solutions에 문의하십시오. 본 문서의 최신 버전은 다음 URL을 참조하십시오.

https://2trim.us/di/?i=kr_ko_SC538



4/F, Block H, No. 200 Jinsu Road Pudong,
Shanghai

上海市浦东新区金苏路200号H栋4楼,
201206

China

+86 21 6807-0101, 400-801-3590

info@masterchemical.com.cn

masterfluids.com/kr/ko/

